

# B16 Boreal Jbernardos

Textura natural

Piedra serrada

www.naturpiedra.com



## Definición

UNE-EN 12407

Pizarra (Metasemipelita con biotita y granate) de color gris oscuro bandeado con bandas más o menos claras que otras, entre las que se pueden apreciar capas marrones con alto contenido en óxidos.

## Aplicaciones

<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos exteriores	<input type="checkbox"/>	Cubiertas
<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos interiores	<input type="checkbox"/>	Mampostería
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados exteriores	<input type="checkbox"/>	Paisajismo
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados interiores	<input type="checkbox"/>	Obra civil

## Medidas (cm)

30 x 30
60 x 15
60 x 30

## Espesor (cm) Textura

1-1,5	natural
1-1,5	natural
1-1,5	natural

m <sup>2</sup> /palet	Kg/palet	pzs/caja	m <sup>2</sup> /caja
42	1000		
30	1000		
26	1000		

## Ficha técnica

Característica	Valor
UNE-EN 1936 Densidad aparente	2740 Kg/m <sup>3</sup>
UNE-EN 12633 Resistencia al deslizamiento	SRV en seco: 72 SRV en húmedo: 61
UNE-EN 14157 Resistencia a la abrasión	24 mm
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión	
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión	32,30 Mpa
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad	24,3 MPa % (48 ciclos)
UNE-EN 14066 Resistencia al envejecimiento por choque térmico	Alteraciones cromáticas
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica	0,50%
UNE-EN 13364 Carga de rotura al anclaje	650 N

## Recomendaciones colocación

Para mejorar la distribución de tonos de colores mezclar las baldosas de varios paquetes  
Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.  
Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.  
Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros  
En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable, preferiblemente de uña vista

### Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1  
28229 Villanueva del Pardillo MADRID  
Tel. +34 91 813 51 72  
Fax. +34 91 813 51 70  
info@pedranatural.es

### Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n  
40430 Bernardos SEGOVIA  
Tel. +34 921 56 65 11  
Fax. +34 921 56 65 08  
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com

info@pedranatural.es