B25Ap Atenas Jbernardos

naturpiedra JBERNARDOS

Textura apomazada | **Piedra serrada** | **www.naturpiedra.com**

Definición

UNE-EN 12407

Roca homogénea de color blanco cremoso con presencia de algunos fósiles

Aplicaciones

✓	Revestimientos exteriores		Cubiertas
✓	Revestimientos interiores		Mampostería
	Solados exteriores		Paisajismo
✓	Solados interiores		Obra civil

Medidas (cm)	Espesor (cm)	Textura	m^2/palet	Kg/palet	pzs/caja	m^2/caja
60 x 30, 60 x 40	2	Apomazada	25	1100		
100 x 40	2	Apomazada	20	1200		
100 x 40	3	Apomazada	14	1100		
Despiece en medida especial	2 y 3	Apomazada				

Ficha técnica

	Característica	Valor
UNE-EN 1936	Densidad aparente	2570 Kg/m3
UNE-EN 12633	Resistencia al deslizamiento	En seco: 60,53 SRV En húmedo: 29,81 USRV
UNE-EN 14157	Resistencia a la abrasión	20,00 mm
UNE-EN 1926	Resistencia a la compresión	
UNE-EN 12372	Resistencia a la flexión	15,60 Mpa
UNE-EN 12371	Resistencia a la heladicidad	sin alteraciones
UNE-EN 14066	Resistencia al envejecimiento por choque térmico	
UNE-EN 13755	Absorción de agua a presión atmosférica	2,00%
UNE-EN 13364	Carga de rotura al anclaje	1632 N

Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.
Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.
Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros
En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable, preferiblemente de uña vista

Oficinas y Exposición
P.E. Aulencia.C/ Saturno 1
28229 Villanueva del Pardillo MADRID
Tel. +34 91 813 51 72
Fax. +34 91 813 51 70
naturpiedra@naturpiedra.com

Cantera y fábrica
Camino de las Canteras s/n
40430 Bernardos SEGOVIA
Tel. +34 921 56 65 11
Fax. +34 921 56 65 08
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural
fachadas ventiladas y tradicionales
rehabilitación piedra y cubiertas
cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc
www.naturpiedra.com naturpiedra@naturpiedra.co