

B64F Creta Jbernardos

Textura flameada

Piedra serrada

www.naturpiedra.com



Definición

UNE-EN 12407

Caliza de color amarillento y grano fino con alto porcentaje de fósiles en una matriz esparítica y nódulos de materiales arcillosos

Aplicaciones

<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos exteriores	<input type="checkbox"/>	Cubiertas
<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos interiores	<input type="checkbox"/>	Mampostería
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados exteriores	<input checked="" type="checkbox"/>	Paisajismo
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados interiores	<input type="checkbox"/>	Obra civil

Medidas (cm)

60 x 30, 60 x 40
100 x 40
100 x 40
Despiece en medida especial

Espesor (cm)

Espesor (cm)	Textura	m ² /palet	Kg/palet	pzs/caja	m ² /caja
2	Pulido, flameado y	25	1100		
2	Pulido, flameado y	20	1200		
3	Pulido, flameado y	14	1100		
2 y 3	Pulido, flameado y envejecido				

Ficha técnica

Característica	Valor
UNE-EN 1936 Densidad aparente	1850 kg/m ³
UNE-EN 12633 Resistencia al deslizamiento	USRV en seco: 44 USRV en húmedo: 7
UNE-EN 14157 Resistencia a la abrasión	19,5 mm
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión	176 Mpa
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión	11,0 MPa
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad	10,1 Mpa (48 ciclos)
UNE-EN 14066 Resistencia al envejecimiento por choque térmico	sin alteraciones
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica	0,30%
UNE-EN 13364 Carga de rotura al anclaje	1850 N

Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.

Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.

Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros

En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable

Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1
28229 Villanueva del Pardillo MADRID
Tel. +34 91 813 51 72
Fax. +34 91 813 51 70
naturpiedra@naturpiedra.com

Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n
40430 Bernardos SEGOVIA
Tel. +34 921 56 65 11
Fax. +34 921 56 65 08
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com

naturpiedra@naturpiedra.com