# **Caliza Veteada Jbernardos**



Textura Piedra serrada

www.naturpiedra.com



# Definición

UNE-EN 12407

Caliza bioclástica de origen sedimentario de color crema claro con algunos fósiles y pequeños calciclastos y bioclastos alineados



# **Aplicaciones**

<b>*</b>	Revestimientos exteriores	Cubiertas
1	Revestimientos interiores	Mampostería
	Solados exteriores	Paisajismo
✓	Solados interiores	Obra civil

Medidas (cm)	Espesor (cm)	Textura	m²/palet	Kg/palet	pzs/caja	m²/caja
60x30, 60x40	2	Corte disco				
100x40	2	Envejecido				
100x40	3	Apomazada				
Despieces	2 y 3					

# Ficha técnica

	Característica	Valor *			
UNE-EN 1936	Densidad aparente	2370 Kg/m3			
ONE EN 1950	Porosidad abierta	9,70%			
UNE-EN 12633	Resistencia al deslizamiento corte	SRV en seco (natural): 73			
UNE-EN 12033	disco	SRV en húmedo (natural): 66			
UNE-EN 14157	Resistencia a la abrasión	29,0 mm			
UNE-EN 1926	Resistencia a la compresión	89,00 Mpa			
UNE-EN 12372	Resistencia a la flexión	12,40 MPa			
UNE-EN 12371	Resistencia a la heladicidad (48 ciclos)	11,40 Mpa			
UNE-EN 14066	Resistencia al envejecimiento por choque térmico (variacion masa)	0,03% OK			
UNE-EN 13755	Absorción de agua a presión atmosférica	4,10%			
UNE-EN 13364	Carga de rotura al anclaje	3100,0 N			

<sup>\*</sup> Los valores señalados se basan en ensayos fiables siguiendo la normativa en vigor. En ensayos posteriores pueden darse resultados con ligeras variaciones debido a la variabilidad inherente de la piedra natural.

Para cualquier consulta sobre las características de nuestros materiales, estamos a su entera disposición.

# Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004. Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.

Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros

En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable

Oficinas y Exposición P.E. Aulencia.C/ Saturno 1 28229 Villanueva del Pardillo MADRID Tel. +34 91 813 51 72 naturpiedra@naturpiedra.com Cantera y fábrica Carretera de las Canteras 40430 Bernardos SEGOVIA Tel. +34 921 56 65 11 naturpiedra@naturpiedra.com suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com naturpiedra@naturpiedra.com