

Textura Natural

Piedra serrada

www.naturpiedra.com



Definición

UNE-EN 12407

Cuarzo arenisca grano fino y lajado natural, tono amarillo. Beige y ocre con matices verdosos.



Aplicaciones

<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos exteriores	<input type="checkbox"/>	Cubiertas
<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos interiores	<input type="checkbox"/>	Mampostería
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados exteriores	<input type="checkbox"/>	Paisajismo
<input type="checkbox"/>	Solados interiores	<input type="checkbox"/>	Obra civil

Medidas (cm)

60 x 30, 60 x 40

Espesor (cm)

1,5

Textura

textura natural

m²/palet

25

Kg/palet

1100

pzs/caja

m²/caja

Ficha técnica

	Característica	Valor
UNE-EN 1936	Densidad aparente	2290 Kg/m ³
UNE-EN 12633	Resistencia al deslizamiento	97 seco; 87 húmedo
UNE-EN 12326	Exposición al SO ₂	S1
UNE-EN 1926	Resistencia a la compresión	
UNE-EN 12372	Resistencia a la flexión	
UNE-EN 12371	Resistencia a la heladicidad	
UNE-EN 14066	Resistencia al envejecimiento por choque térmico	
UNE-EN 13755	Absorción de agua a presión atmosférica	3,48%
UNE-EN 13364	Carga de rotura al anclaje	1800N

Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.

Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.

Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros

En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable

Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1
28229 Villanueva del Pardillo MADRID
Tel. +34 91 813 51 72
Fax. +34 91 813 51 70
naturpiedra@naturpiedra.com

Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n
40430 Bernardos SEGOVIA
Tel. +34 921 56 65 11
Fax. +34 921 56 65 08
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com

naturpiedra@naturpiedra.com