

B302 piedranatural OTTA RUST Jbernardos

Natural

Piedra serrada/irregular

www.naturpiedra.com



Definición

UNE-EN 12407

Filita de color gris con alternancia de tonos amarillos, rojizos y dorados



Aplicaciones

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Revestimientos exteriores | <input checked="" type="checkbox"/> Cubiertas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revestimientos interiores | <input type="checkbox"/> Mampostería |
| <input checked="" type="checkbox"/> Solados exteriores | <input checked="" type="checkbox"/> Paisajismo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Solados interiores | <input type="checkbox"/> Obra civil |

Formato (cm)

20xLL, 30xLL, 40xLL

Planchón pequeño- piedra irregular

Planchón mediano- piedra irregular

Planchón mediano- piedra irregular

Espesor (cm)

(2,5-4) (4-6) (6-8)

1-2

(0,8-1,7) (1,7-2,5) (2-3) (2-4)

1,5

Textura

natural/natural

natural/natural

natural/natural

natural/calibrado

Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|------------------------|
| UNE-EN 1936 Densidad aparente | 2820 Kg/m ³ |
| UNE-EN 14157 Resistencia a la abrasión | 25 mm |
| UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión | |
| UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión | 54,1 Mpa |
| UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad | Resistente al hielo |
| UNE-EN 14066 Resistencia al envejecimiento por choque térmico | Sin alteraciones |
| UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica | 0,20% |
| UNE-EN 13364 Carga de rotura al anclaje | 3390 N |

Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.

Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.

Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros

En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable, preferiblemente de uña vista

Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1
28229 Villanueva del Pardillo MADRID
Tel. +34 91 813 51 72
Fax. +34 91 813 51 70

Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n
40430 Bernardos SEGOVIA
Tel. +34 921 56 65 11
Fax. +34 921 56 65 08
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com

info@piedranatural.es