

	Oficina y Exposición C/ Saturno, 1. Parque Empresarial Aulencia 28229 (Villanueva del Pardillo) MADRID	Canteras y fábrica Carretera de Carbonero s/n 40430 – Bernardos - Segovia Tlf 921 56 65 11 Fax: 921 56 65 08
Fichas Técnica Características físico-mecánicas	www.naturpiedra.com	info@naturpiedra.com
V1.0.		

Denominación comercial: MamposteriaZ naturpiedra travertino 52x30x2,5-3,5
Familia: paneles

MamposteriaZ naturpiedra travertino

PROPIEDADES GENERALES	
Definición petrográfica	Roca sedimentaria (calcirudita) de textura microcristalina fina
Color característico	Amarillo terroso
Usos Finales	Acabados revestimientos murales interiores y exteriores
Acabado superficial	Lajado natural
Densidad aparente (EN 1936)	2.530 Kg/m ³
Porosidad abierta (EN 1936)	5,70 %
Absorción de Agua a presión Atmosférica (EN 13755)	2,00 % (en peso) 5,10 % (en volumen)
Resistencia a la flexión (EN 12372)	12,90 MPa
Resistencia a la compresión (EN 1926)	132,00 MPa
Determinación de la carga de rotura para anclajes (EN 13364)	1.250,00 N