

Limpieza - Protección - Mantenimiento Cuarcita, Piedra Arenisca, en bruto, aserrada-exteriores-

Superficies recién instaladas (información adicional)

Antes de la lechada: aplicar Lithofin MN Antimanchas o Lithofin SK a la superficie seca antes de la lechada. Este tratamiento simplificará la eliminación del exceso de material de relleno porque la superficie será repelente al agua.

1 Limpieza y renovación de superficies usadas o extremadamente sucias

- Antes de tratar las superficies usadas, la piedra debe estar limpia. Todo tipo de suciedad o restos de producto de mantenimiento aplicados anteriormente deben ser eliminados completamente de la superficie y de los poros.
- Aplicar Lithofin MN Limpiador de Exteriores con un pulverizador y dejar actuar durante 15 minutos. En caso de depósitos de suciedad muy arraigada, deje que el producto trabaje durante la noche. Para depósitos de suciedad ligeros utilizar solamente Lithofin MN Limpiador Básico.
- Frotar bien con un cepillo de fregar o una máquina.
- Aclarar bien con agua clara hasta que todos los residuos del producto desaparezcan de la superficie.
- Otros tipos de suciedad persistente: por favor, consulte la siguiente tabla.
- Dejar secar la superficie durante varios días antes de aplicar el tratamiento de protección.



Otros tipos de suciedad persistente

restos decemento, limpieza de obra, cal	Lithofin MN Eliminador de Capas de Cemento
alquitrán, cera, barniz, pintura	Lithofin LÖSSEFIX
manchas de aceite muy arraigadas	Lithofin OIL-EX
depósitos resbaladizos de algas	Lithofin ALGEX
decoloración causada por plantas	Lithofin MN Limpiador de Exteriores

2 Información adicional sobre tratamientos de protección

- Los tratamientos de protección mejoran la apariencia y hacen que la piedra natural sea menos sensible
- Este efecto protector reduce las manchas y facilita el mantenimiento diario.
- La superficie de piedra natural se vuelve mucho más fácil de mantener y permanece bella durante muchos años.
- Lithofin MN Acentuador de Color mejora la apariencia de la piedra, vigorizando la estructura del color natural. Con Lithofin SK se logra un efecto hidrófugo invisible.
- Lithofin Antimanchas >W< proporciona una protección óptima contra el agua, el aceite y la grasa. También se puede utilizar Lithofin MN Antimanchas en base disolvente.
- Repetir el tratamiento después de 4 a 5 años. (Lithofin MN Acentuador de Color cada 1 a 2 años).

Por favor, tenga en cuenta:

- **Siempre probar el producto en un área discreta antes de usarlo.** Las superficies húmedas o no absorbentes no pueden ser tratadas.
- Los impregnadores sólo pueden utilizarse en superficies completamente secas.
- Aplicar el producto de manera uniforme. No permitir que se formen charcos o rayas, y se sequen.
- Eliminar completamente los restos del producto antes de que se sequen.
- Algunos tipos de piedra pueden volverse ligeramente más oscuros después del tratamiento con Lithofin MN Antimanchas o Lithofin SK.
- En caso de piedra suelta en arena, tratar el reverso con Lithofin SK o Lithofin MN Antimanchas antes de su colocación.
- Esto evitará la decoloración causada por el agua que empuja desde abajo.

Atención:

- Por favor, siga las instrucciones de uso que aparecen en las etiquetas de los productos.
- Las piedras duras y de silicato son en su mayoría resistentes al ácido. Sin embargo, algunos tipos como por ejemplo Perla Azul, Azul de Bahía o algunos granitos chinos reaccionan decolorándose o volviéndose mate. Siempre haga una prueba antes de usar los limpiadores ácidos.
- Al tratar gabros (Impala, Nero Assoluto, etc.) siempre aplique una capa de producto muy fina y uniforme porque estas piedras no son muy absorbentes. Pruebe en una baldosa suelta antes de utilizarlo.

CONSEJO: Evitar los productos de lixiviación y desengrasantes fuertes, así como los productos que acumulan capas. Estos productos alteran la apariencia y dificultan el mantenimiento.

Esta información es meramente orientativa y no vinculante. Los productos deben utilizarse de acuerdo con las condiciones y materiales locales. Las instrucciones deben leerse cuidadosamente y seguirse al pie de la letra. Siempre pruebe el producto en un área discreta. (GB7, 12gps)