


Mampostería Cuadreada Alba



Textura corte de disco

Piedra serrada

www.naturpiedra.com



Definición

UNE-EN 12407

Caliza Bioclástica, de tonalidad blanco-beige, caras naturales, fondo serrado.



Aplicaciones

☒	Revestimientos exteriores	☐	Cubiertas
☒	Revestimientos interiores	☒	Mampostería
☐	Solados exteriores	☒	Paisajismo
☐	Solados interiores	☐	Obra civil

Medidas (cm)

FORMATO CUADREDO IRREGULAR

Espesor (cm)

3 a 4

Textura

textura natural

m²/palet

15

Kg/palet

1150

pzs/caja

m²/caja

Ficha técnica

Característica	Valor
UNE-EN 1936 Densidad aparente	2480 Kg/m ³
UNE-EN 12633 Resistencia al deslizamiento	SRV medio: 67 USRV
UNE-EN 14157 Resistencia a la abrasión	22 mm
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión	NPD
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión	12,5 Mpa
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad	11,3 Mpa (100 ciclos)
UNE-EN 14066 Resistencia al envejecimiento por choque térmico	NPD
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica	2,30%
UNE-EN 13364 Carga de rotura al anclaje	4200 N

Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.

Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.

Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros

En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable

Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1
28229 Villanueva del Pardillo MADRID
Tel. +34 91 813 51 72
Fax. +34 91 813 51 70
naturpiedra@naturpiedra.com

Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n
40430 Bernardos SEGOVIA
Tel. +34 921 56 65 11
Fax. +34 921 56 65 08
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com

naturpiedra@naturpiedra.com